

アクリル溶剤系樹脂溶液：ニッセツ

機能：汚染性 製品紹介

品名	物性値 ※	特徴
PE-121	200℃×1h 糊残りなし (PI)	<ul style="list-style-type: none">・微粘～強粘タイプ・200℃雰囲気下における耐熱性良好・微粘時に再剥離で糊残りなし
KP-1282	200℃×1h 糊残りなし (PI)	<ul style="list-style-type: none">・酸フリー 弱粘タイプ・200℃雰囲気下における耐熱性良好・再剥離で糊残りなし

※物性値測定条件：記載雰囲気下に投入後、目視にて(記載被着体)糊残りの有無を確認

PI基材/塗布厚10μm



電子・機能製品事業本部 機能樹脂部 営業グループ

製品に関するお問い合わせはこちらまで