

# アクリル溶剤系樹脂溶液：ニッセツ

## 機能：再剥離性 製品紹介

品名	物性値 ※	特徴
KP-2369	23°C×1W 0.1N (SUS)	・微粘タイプ ・23°C×1週間後に剥離時糊残りなし
KP-1405	23°C×1W 3.0N (SUS)	・弱粘タイプ ・23°C×1週間後に剥離時糊残りなし
KP-1004K	23°C×1W 6.6N (SUS)	・中粘タイプ ・23°C×1週間後に剥離時糊残りなし
KP-2610	23°C×1W 14.5N (SUS)	・強粘タイプ ・23°C×1週間後に剥離時糊残りなし

※物性値測定条件：粘着力(記載被着体)を記載雰囲気下にて測定

PET基材/塗布厚20μm



電子・機能製品事業本部 機能樹脂部 営業グループ

製品に関するお問い合わせはこちらまで